旭ファイバーグラス㈱ 住宅用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

アクリアαR71 （防湿フィルム付 18ミクロン厚）

天井

ACMアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACMアルファ	GWHG20-35	高性能20	250	455	1370	5枚	約0.9坪分	天井	7.1	0.035	JIS A 9521

アクリアR57 （防湿フィルム付 18ミクロン厚）

天井

ACM

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACM	GWHG20-35	高性能20	200	455	1370	6枚	約1.1坪分	天井	5.7	0.035	JIS A 9521

アクリアR45 （防湿フィルム付 18ミクロン厚）

天井

ACM

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACM	GWHG14-38	高性能14	170	455	1370	10枚	約1.88坪分	天井	4.5	0.038	JIS A 9521

アクリアネクストα （高性能防湿フィルム付 50ミクロン厚 JIS A 6930同等品）

壁

ACNアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACNアルファ	GWHG20-34	高性能20	105	395	2880	6枚	約2.3坪分	壁	3.1	0.034	JIS A 9521
				430							
				470		5枚	約2.1坪分				

アクリアマットα （防湿フィルム付 18ミクロン厚）

天井

ACMアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACMアルファ	GWHG20-34	高性能20	155	455	1370	8枚	約1.5坪分	天井	4.6	0.034	JIS A 9521

アクリアウールα （防湿フィルム無）

壁

ACWアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACWアルファ	GWHG20-34	高性能20	89	425	1370	12枚	約2.2坪分	壁	2.6	0.034	JIS A 9521
			105	395	1370	12枚			3.1	0.034	
				430		12枚					
			140	420	1190	8枚	約1.3坪分		4.1	0.034	
				420	1330	8枚	約1.4坪分				
	GWHG28-33	高性能28	89	380	1330	8枚	約1.4坪分		2.7	0.033	
				420		8枚					
	GWHG36-32	高性能36	105	390	1370	6枚	約1.1坪分		3.3	0.032	
				425		6枚					

※別途防湿層の施工が必要です。

アクリアUボードピンレスα （留め付け用不織布付）

剛床

ACUPLアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACUPLアルファ	GWHG36-32	高性能36	105	805	805	6枚	約1.5坪分	床	3.3	0.032	JIS A 9521

アクリアUボードNTα （根太床用）（外気に接する床用）

床

ACUNTアルファ

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACUNTアルファ	GWHG20-35	高性能20	120	805	805	6枚	約1.5坪分	床	3.4	0.035	JIS A 9521
				820	820						

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社 カスタマーセンター TEL 0120(99)6388 FAX 0467(74)1761

※上記製品は、一般社団法人 住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 住宅用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

アクリアマット （防湿フィルム付 18ミクロン厚）

壁・天井

ACM

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACM	GWHG10-43	高性能10	50	430	2880 9.5尺	24枚	約9.5坪分	1.2	0.043	JIS A 9521
			100	395		12枚	約4.7坪分	2.3		
				430		12枚				
				470		11枚				
	GWHG14-38	高性能14	155	455	1370 4.5尺	11枚	約2.0坪分	4.1	0.038	
	GWHG16-37	高性能16	100	430	2880 9.5尺	8枚	約3.1坪分	2.7	0.037	

※アクリアマット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラウウールです。

アクリアネクスト （高性能防湿フィルム付 50ミクロン厚 JIS A 6930同等品）

壁・天井・屋根

ACN

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACN	GWHG14-38	高性能14	89	420	2360 8尺	10枚	約3.2坪分	2.3	0.038	JIS A 9521
			90	395	2880 9.5尺	10枚	約3.9坪分	2.4		
				430		10枚				
				470		10枚	約4.3坪分			
			105	395		9枚	約3.5坪分	2.8		
				430		7枚	約2.7坪分			
				470		7枚	約3.0坪分			

※アクリアネクスト14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラウウールです。

アクリアウール （防湿フィルム無）

壁・天井・屋根・床

ACW

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACW	GWHG16-38	高性能16	89	375	2350 8尺	9枚	約2.9坪分	2.3	0.038	JIS A 9521
				425		9枚				
				375	2740 9尺	8枚	約3.0坪分			
				425		8枚				
			105	395	2740 9尺	8枚	約3.0坪分	2.8		
				430		8枚				
			120	380	2880 9.5尺	6枚	約2.3坪分	3.2		
				425		6枚				
			140	375	2350 8尺	5枚	約1.5坪分	3.7		
				425		5枚				
			105	810	11000	1ロール	約3.0坪分	2.8		
			50	910	22000	1ロール	約6.0坪分	1.3		
			105		11000	1ロール	約3.0坪分	2.8		
	GWHG24-36	高性能24	105	395	2880 9.5尺	4枚	約1.5坪分	2.9	0.036	
				430		4枚				
			120	390	2770 9.1尺	4枚	約1.5坪分	3.3		
				430		4枚				

※別途防湿層の施工が必要です。

アクリアジオス

付加断熱・外張り断熱壁

ACHW

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACHW	GWHG32-35	高性能32	45	410	1820	10枚	約2.5坪分	1.3	0.035	JIS A 9521

アクリアUボードピンレス （留め付け用不織布付）

剛床

ACUPL

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	用途 大引サイズ	熱抵抗値 R[㎡・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	認証規格
ACUPL	ACUPL	GWHG24-36	105	805	805	6枚	約1.5坪分	105	2.9	0.036	JIS A 9521
					1820	4枚	約2.0坪分	105			
			◎120	790	1820	3枚	約1.5坪分	120	3.3		
ACUPLS	ACUPLS	GWHG20-36	90	805	805	8枚	約2.0坪分	105	2.5	0.036	
				820	820	8枚	約2.0坪分	90			
				820	888	8枚	約2.0坪分	90			
				820	1820	4枚	約2.0坪分	90			
				910	2000	4枚	約2.4坪分	90			

◎基礎パッキンからの通気経路をふさぎ床下換気を阻害しないよう、120㎜品は120㎜以上、105㎜品は105㎜以上の大引をご使用ください。

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社 カスタマーセンター TEL 0120(99)6388 FAX 0467(74)1761

※上記製品は、一般社団法人 住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 住宅用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

アクリアUボードNT（根太床用）（外気に接する床用）

床

ACUNT

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
ACUNT	GWHG24-36	高性能24	42	263	1820	18枚	約3.0坪分	1.2	0.036	JIS A 9521
				415		12枚				
			80	263	910	18枚	約1.5坪分	2.2		
				415	910	14枚	約1.75坪分			

◎120㎜品を一般床(その他の床)に使用する場合、基礎パッキンからの通気経路をふさぎ床下換気を阻害しないようにご注意ください。

アクリアブローS

壁・天井・屋根・床

ABS

製品記号	JISによる種類	用途	標準施工密度(kg/㎥)	熱伝導率[W/(m·K)]	入数	認証規格
ABS	LFGW1352	天井	13以上	0.052	14kg	JIS A 9523
	LFGW3238	屋根·壁·床	32以上	0.038		

※1 測定条件:23℃

吹込み用グラスウールの設計・施工上の注意

・弊社指定業者による責任施工を実施しています。 ・別途、防湿層の施工が必要です。 ・ダウンライトはJIL5002に適合するSB形をご使用下さい。
（なお、SB形でも吹込み断熱厚に制限が設けられている場合があります。詳細については、機器の説明書をご参照ください。）

・天井断熱時は住宅金融支援機構の仕様書に準じた小屋裏換気口を設置して下さい。・施工前に施工マニュアルを必ずご覧ください。

マットエース10

壁・天井

MA

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
MA	GW10-50	10	100	430	2740 9尺	14枚	約5.0坪分	2.0	0.050	JIS A 9521
				470		12枚				

マットエースHG16

壁・天井

MAHG

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
MAHG	GWHG16-38	高性能16	50	430	2740 9尺	15枚	約5.6坪分	1.3	0.038	JIS A 9521
			100	395	2740 9尺	8枚	約3.0坪分	2.6		JIS A 6301（厚さ100mmのみ）
				430	2740 9尺	8枚				

GPACマット（ジーパック）

壁・天井

GPM

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
GPM24	GW24-38	24	50	430	1370	22枚(13㎡)	約4.0坪分	1.3	0.038	JIS A 9521
			100			11枚(6.5㎡)	約2.0坪分	2.6		

アクリアGPACマット（ジーパック）

壁・天井充填

AGPM

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
AGPM24	GWHG24-34	高性能24	50	430	1370	20枚(12㎡)	約3.7坪分	1.5	0.034	JIS A 9521 JIS A 6301
			100			10枚(6㎡)	約1.8坪分	2.9		

グラスロン間仕切りエース

間仕切壁

PE10

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
PE10	GW10-50	10	75	395	430	20枚	0.050	JIS A 9521

リフォーム用アクリアUボードピンレス

剛床

ACUPL

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	施工坪数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
ACUPL	GWHG24-36	高性能24	80	820	450	14枚	約1.75坪分	2.2	0.036	JIS A 9521
				870		14枚				
				910		14枚				
				940		14枚				
				420	910	16枚	約2.0坪分			
				450		14枚	約1.75坪分			

※製品についてのお問い合わせ先:旭ファイバーグラス株式会社 カスタマーセンター TEL 0120(99)6388 FAX 0467(74)1761
※上記製品は、一般社団法人 住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 住宅用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

グラスロンウール（ロール）

汎用（吸音・断熱・遮音補強）

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率	認証規格
GW16	GW16	16	50	910	22M	1ロール	0.045	JIS A 9521 JIS A 6301
			100		11M	1ロール		
GW24	GW24	24	25	910	22M	1ロール	0.049	JIS A 9504 JIS A 6301
			40					
			50	303	16M	3ロール		JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301
				455		2ロール		
				910		1ロール		
			75	910	11M	1ロール		
			100	910				
GW32	GW32	32	25	910	16M	1ロール	0.046	JIS A 9504 JIS A 6301
			50	303	11M	3ロール		JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301
				455		2ロール		
				910		1ロール(10㎡)		

グラスロンウール（ボード）

汎用（吸音・断熱・遮音補強）

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率	認証規格
GW32	GW32	32	25	605	910	20枚	0.046	JIS A 9504 JIS A 6301
				910	1820	10枚		
			40	265	1820	18枚		
				605	910	12枚		
				910	1820	6枚		
			50	605	910	10枚		
				910	1820	5枚		
			100	910	1820	3枚		
GW40	GW40	40	25	605	910	20枚	0.044	
				910	1820	10枚		
			40	605	910	12枚		
				910	1820	6枚		
			50	605	910	10枚		
				910	1820	5枚		
GW48	GW48	48	25	910	1820	10枚	0.043	
			50	910	1820	5枚		
GW64	GW64	64	25	910	1820	8枚	0.042	
GW80	GW80	80	25	910	1820	8枚		
GW96	GW96	96	25	910	1820	6枚		

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社 カスタマーセンター TEL 0120(99)6388 FAX 0467(74)1761

※上記製品は、一般社団法人 住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 建築内装用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

アクリアスタッドコアロール

間仕切り充填

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	㎡重量 (kg/㎡)	入数 本	㎡	熱伝導率 [W/(m·K)]	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	スタッド ピッチ	形状	不燃認定	認証規格
ASR14	ASR14	GWHG14-38 (JIS A 9521)	高性能14	50	265	22M	0.7	3	17.5	0.038	1.3	303	□	NM-3469	JIS A 9521
					303			3	20			303	⊏		
					455			2	20			455	⊏		
					910			1	20			910	⊏		
				100	303	11M	1.4	3	10		2.6	303	⊏		
					910			1	10			910	⊏		

アクリアスタッドコアパック

壁・天井充填

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
ASP14	ASP14	GWHG14-38	高性能14	50	455	1370	32枚(19.9㎡)	1.3	0.038	NM-3470	JIS A 9521
				100			16枚(10㎡)	2.6			

GPACマット

壁・天井充填

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	仕様	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
GPM	GPM24	GW24-38 (JIS A 9521)	24	50	430	1370	ポリエチレンフィルム包み	22枚(13㎡)	1.3	0.038	NM-2218	JIS A 9521
				100				11枚(6.5㎡)	2.6			

マットエース10

壁・天井

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	仕様	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
MA	MA	GW10-50 (JIS A 9521)	10	100	430	2740 9尺	ポリエチレンフィルム包み	14枚 (16.5㎡)	2.0	0.050	JIS A 9521

マットエースHG16

壁・天井

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	仕様	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	認証規格
MAHG	MAHG	GWHG16-38 (JIS A9521)	高性能16	50	430	2740 9尺	ポリエチレンフィルム包み	15枚 (17.7㎡)	1.3	0.038	JIS A 9521
				100	430	2740 9尺		8枚 (9.5㎡)	2.6		JIS A 9521 JIS A 6301

アクリアGPACマット

壁・天井充填

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	仕様	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
AGPM	AGPM24	GWHG24-34 (JIS A 9521)	高性能24	50	430	1370	ポリエチレンフィルム包み	20枚(12㎡)	1.5	0.034	NM-3470	JIS A 9521 JIS A 6301
				100				10枚(6㎡)	2.9			

アクリアマット

壁・天井充填

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	仕様	入数	熱抵抗値 R[㎡·K/W]	熱伝導率	認証規格
ACM	ACM10	GWHG10-43 (JIS A 9521)	高性能10	50	430	2880	ポリエチレンフィルム包み	24枚(30㎡)	1.2	0.043	JIS A 9521

グラスロンウール(ロール／ボード)

汎用(吸音・断熱・遮音補強)

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率	不燃認定	認証規格
GW16	GW16-45 (JIS A 9521)	16	50	910	22M	1ロール(20㎡)	0.045	NM-3847	JIS A 9521 JIS A 6301
			100		11M	1ロール(10㎡)			
GW20	GW20-42 (JIS A 9521)	20	50	910	16M	1ロール(14.6㎡)	0.042		
GW24	保温板24K (JIS A 9504)	24	25	910	22M	1ロール(20㎡)	0.049		JIS A 9504 JIS A 6301
			40						
	保温板24K (JIS A 9504) GW24-38 (JIS A 9521)		50		16M	1ロール(14.6㎡)	0.049 (JIS A 9504) 0.038 (JIS A 9521)		JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301
			75		11M	1ロール(10㎡)			
			100						
GW32	保温板32K (JIS A 9504)	32	25	910	16M	1ロール(14.6㎡)	0.046		JIS A 9504 JIS A 6301
	保温板32K (JIS A 9504) GW32-36 (JIS A 9521)		50		11M	1ロール(10㎡)	0.046 (JIS A 9504) 0.036 (JIS A 9521)		JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社　カスタマーセンター　TEL　0120(99)6388　FAX　0467(74)1761

※上記製品は、一般社団法人　住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 建築内装用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

グラスロンウール（ロール／ボード）

汎用（吸音・断熱・遮音補強）

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率	不燃認定	認証規格
GW32	保温板32K（JIS A 9504）	32	25	605	910	20枚(11㎡)	0.046	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
				910	1820	10枚(16.6㎡)			
				1000	2000	10枚(20㎡)			
			40	605	910	12枚(6.6㎡)	0.046	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
				910	1820	6枚(9.9㎡)			
			50	605	910	10枚(5.5㎡)			
				910	1820	5枚(8.3㎡)			
				1000	2000	5枚(10㎡)			
			100	910	1820	3枚5㎡)			
GW40	保温板40K（JIS A 9504）	40	25	605	910	20枚(11㎡)	0.044	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
				910	1820	10枚(16.6㎡)			
				1000	2000	10枚(20㎡)			
			40	605	910	12枚(6.6㎡)			
				910	1820	6枚(9.9㎡)			
				1000	2000	6枚(12㎡)			
			50	605	910	10枚(5.5㎡)			
				910	1820	5枚(8.3㎡)			
				1000	2000	5枚(10㎡)			
GW48	—	48	8	1000	2000	30枚(60㎡)	0.043	—	MFN-2685
			10	1000	2000	25枚(50㎡)			
	保温板48K（JIS A 9504）		20	1000	2000	15枚(30㎡)	0.043	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
			25	910	1820	10枚(16.6㎡)			
				1000	2000	10枚(20㎡)			
			50	910	1820	5枚(8.3㎡)			
				1000	2000	5枚(10㎡)			
GW64	保温板64K（JIS A 9504）	64	25	910	1820	8枚(13.3㎡)	0.042		
GW80	保温板80K（JIS A 9504）	80	25	910	1820	8枚(13.3㎡)			
GW96	保温板96K（JIS A 9504）	96	25	910	1820	6枚(9.9㎡)			

グラスロンウール（パーティションウール）

間仕切り充填

GW

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	対応スタッドピッチ 型	ピッチ	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
GW24	保温板24K（JIS A 9504）	24	40	303	22M	3ロール(20㎡)	⊏	303	0.049	NM-3847	JIS A 9504 JIS A 6301
	保温板24K（JIS A 9504） GW24-38 （JIS A 9521）		50	280	16M	3ロール(13.4㎡)	□		0.049 （JIS A 9504） 0.038 （JIS A 9521）		JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301
				303		3ロール(14.6㎡)	⊏				
				455		2ロール(14.6㎡)	⊏	455			
GW32	保温板32K（JIS A 9504）	32	40	265	1820	18枚(8.7㎡)	□	303	0.046	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
	保温板32K（JIS A 9504） GW32-36 （JIS A 9521）		50	303	11M	3ロール(10㎡)	⊏		0.046 （JIS A 9504） 0.036 （JIS A 9521）	NM-3847	JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301
				455		2ロール(10㎡)		455			

アルミクラフト紙貼り（ALK貼り）

壁・天井充填

ALK

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	表面仕上げ	入数	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
ALK24	保温板24K	24	50	910	16M	アルミクラフト紙（アルミ箔7μm）	1ロール(14.6㎡)	0.049	NM-3556 NM-5692	JIS A 9504
			100		11M		1ロール(10㎡)			

ベーズボード

浮き床緩衝

BB

製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	幅	長さ	入数	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
BB96	保温板96K（JIS A 9504）	96	25	910	1820	6枚(9.9㎡)	0.042	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社　カスタマーセンター　TEL　0120(99)6388　FAX　0467(74)1761

※上記製品は、一般社団法人　住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。

旭ファイバーグラス㈱ 建築内装用断熱材 製品一覧

2024.08

熱伝導率の測定温度 ： JIS A 9521 23℃　JIS A 9523 23℃　JIS A 9504 70℃

ライザーボード

外断熱

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	吸音性能による区分	入数	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
HWHG	HWHG32	保温板32K (JIS A 9504) GWHG32-35 (JIS A 9521)	撥水高性能 32	50	910	1820	0.9M	5枚(8.3㎡)	0.046 (JIS A 9504) 0.035 (JIS A9521)	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301

ハイラートンPF

天井板

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	標準モジュール	表面仕上げ 材質	表面仕上げ 色	入数	吸音性能による区分	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
HLPF	HLPF40	保温板40K	40	25	993	1493	1000x1500	塗装仕上げガラスペーパー	白	10枚(15㎡)	0.7M	0.044	NM-8610	JIS A 9504 JIS A 6301
	HLPF48	保温板48K	48	40	892	1792	900x1800			4枚(6.5㎡)	0.9M	0.043		

ハイラートンレイイン

天井板

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	標準モジュール	表面仕上げ 材質	入数	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
HL	HL48	保温板48K	48	25	992	1492	1000x1500	硬質塩ビフィルム	10枚(15㎡)	0.043	NM-8610	JIS A 9504
	HL64	保温板64K	64		892	1792	900x1800		8枚(13㎡)	0.042		

アクリアサウンドボード

内装仕上げ

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	表面仕上げ	入数	吸音性能による区分	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
ASBDX	ASBDX	保温板80K (JIS A 9504)	80	25	900	2500	厚手ガラスクロス (KS-3500)	4枚(9㎡)	0.7M	0.042	NM-2640	JIS A 9504 JIS A 6301
	ASBEX						厚手高級ガラスクロス (KS-4200)					

ガラスクロス額縁貼り (ALK貼り)

内装仕上げ

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	表面仕上げ ガラスクロスの種類	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	吸音性能による区分	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
GC32	GC32	保温板32K (JIS A 9504)	32	薄手	25	605	910	20枚(11㎡)	0.7M	0.046	NM-8606 NM-8610	JIS A 9504 JIS A 6301
					50			10枚(5.5㎡)	0.9M			
				厚手	25	910	1820	10枚(16.6㎡)	0.7M			
					50			5枚(8.3㎡)	0.9M			

アクリアGC

内装仕上げ

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	入数	吸音性能による区分	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
ACGC	ACGC32	保温板32K (JIS A 9504)	32	50	900	900	10枚	0.9M	0.046	NM-4112 NM-5752(2)	JIS A 9504 JIS A 6301

耐候ウール [撥水ウール]

屋外防音

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	表面仕上げ	入数	不燃認定	認証規格
HW	HW32	保温板32K (JIS A 9504)	32	25	1000	2000	なし	10枚(20㎡)	NM-8605	JIS A 9504 JIS A 6301
				50	605	910		10枚(5.5㎡)		
					1000	2000		5枚(10㎡)		

耐候ウール [撥水ウール+撥水ガラスクロス]

屋外防音

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	厚さ 厚さ	厚さ 幅	厚さ 長さ	表面仕上げ ガラスクロスの種類	入数	不燃認定	認証規格
GCHW	GCHW32	保温板32K (JIS A 9504)	32	50	605	910	撥水薄手ガラスクロス(額縁貼り)	10枚(5.5㎡)	NM-8606	JIS A 9504 JIS A 6301

ルーフボード

内装仕上げ

	製品記号	JISによる種類	密度(kg/㎥)	寸法(mm) 厚さ	寸法(mm) 幅	寸法(mm) 長さ	表面仕上げ	入数	吸音性能による区分	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃認定	認証規格
RB	RB64	保温板64K (JIS A 9504)	64	25	910	1820	ガラスペーパー	8枚(13.3㎡)	0.7M	0.042	NM-8610	JIS A 9504 JIS A 6301
	RB80	保温板80K (JIS A 9504)	80									

※製品についてのお問い合わせ先：旭ファイバーグラス株式会社　カスタマーセンター　TEL　0120(99)6388　FAX　0467(74)1761
※上記製品は、一般社団法人　住宅性能評価・展示協会が運営する低炭素建築物認定制度ポータルサイトにおける性能確認方法の区分は「A」に該当します。