

省エネ基準適合製品リスト

アクリアαR71【ACMアルファ】										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
		00610033		ACM71R720 250X455X1370 5ｲｲ0.9㎜ R7.1	高性能グラスウール20K	GWHG20-35	高性能20	250	0.035	7.1

アクリアR57【ACM】										
		00610032		ACM20 200X455X1370 6ｲﾝﾁ 1.1㎜ R5.7	高性能グラスウール20K	GWHG20-35	高性能20	200	0.035	5.7
アクリアR45【ACM】										
00114937		00614937		ACM14 170X455X1370 10ｲﾝﾁ 1.88㎜ R4.5	高性能グラスウール14K	GWHG14-38	高性能14	170	0.038	4.5
アクリアマットα【ACMアルファ】										
00113405		00613405		ACM71R720 155X455X1370 8ｲﾝﾁ 1.5㎜ R4.6	高性能グラスウール20K	GWHG20-34	高性能20	155	0.034	4.6

アクリアネクストα【ACNアルファ】										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
00113403		00613403		ACN71720 105X395X2880 6ｲｲ2.3㎜ R3.1	高性能グラスウール20K	GWHG20-34	高性能20	105	0.034	3.1
00113404		00613404		ACN71720 105X430X2880 6ｲｲ2.3㎜ R3.1	高性能グラスウール20K					
00113806				ACN71720 105X470X2880 5ｲｲ2.1㎜ R3.1	高性能グラスウール20K					

アクリアウールα【ACWアルファ】										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
00114167				ACW71720 89X425X1370 12ｲｲ2.2㎜ R2.6	高性能グラスウール20K	GWHG20-34	高性能20	89	0.034	2.6
00113401				ACW71720 105X395X1370 12ｲｲ2.2㎜ R3.1	高性能グラスウール20K			105		3.1
00113402				ACW71720 105X430X1370 12ｲｲ2.2㎜ R3.1	高性能グラスウール20K			140		4.1
00114198				ACW71720 140X420X1190 8ｲｲ1.3㎜ R4.1	高性能グラスウール20K					
00114202				ACW71720 140X420X1330 8ｲｲ1.4㎜ R4.1	高性能グラスウール20K	GWHG28-33	高性能28	89	0.033	2.7
00114935				ACW71728 89X380X1330 8ｲｲ1.4㎜ R2.7	高性能グラスウール28K					
00114934				ACW71728 89X420X1330 8ｲｲ1.4㎜ R2.7	高性能グラスウール28K	GWHG36-32	高性能36	105	0.032	3.3
00114031				ACW71736 105X390X1370 6ｲｲ1.1㎜ R3.3	高性能グラスウール36K					
00114032				ACW71736 105X425X1370 6ｲｲ1.1㎜ R3.3	高性能グラスウール36K					

アクリアネクスト【ACN】										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
00113675				ACN14 89X420X2360 10ｲｲ 3.2㎜ R2.3	高性能グラスウール14K	GWHG14-38	高性能14	89	0.038	2.3
00113684	00513684	00613684		ACN14 90X395X2880 10ｲｲ 3.9㎜ R2.4	高性能グラスウール14K			90	0.038	2.4
00113685	00513685	00613685		ACN14 90X430X2880 10ｲｲ 3.9㎜ R2.4	高性能グラスウール14K			105	0.038	2.8
00113686				ACN14 90X470X2880 10ｲｲ 4.3㎜ R2.4	高性能グラスウール14K					
00109080	00510065	00609080		ACN14 105X395X2880 9ｲｲ 3.5㎜ R2.8	高性能グラスウール14K					
00113269	00510066	00613269		ACN14 105X430X2880 7ｲｲ 2.7㎜ R2.8	高性能グラスウール14K					
00114308				ACN14 105X470X2880 7ｲｲ 3.0㎜ R2.8	高性能グラスウール14K					

アクリアマット【ACM】										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
00111143	00510851			ACM10 50X430X2880 24ｲｲ9.5㎜ R1.2	高性能グラスウール10K	GWHG10-43	高性能10	50	0.043	1.2
00111235				ACM10 100X395X2880 12ｲｲ4.7㎜ R2.3	高性能グラスウール10K		高性能10	100	0.043	2.3
00111236	00511236	00611236		ACM10 100X430X2880 12ｲｲ4.7㎜ R2.3	高性能グラスウール10K					
00111237				ACM10 100X470X2880 11ｲｲ4.7㎜ R2.3	高性能グラスウール10K					
00110572	00510092	00610572		ACM14 155X455X1370 11ｲｲ2.0㎜ R4.1	高性能グラスウール14K	GWHG14-38	高性能14	155	0.038	4.1
00114220		00614220		ACM16 100X430X2880 8ｲｲ3.1㎜ R2.7	高性能グラスウール16K	GWHG16-37	高性能16	100	0.037	2.7

アクリアウール【ACW】												
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)		
湘南	九州	中部	海外生産品									
00113677				ACW16 89X375X2350 9ｲｲ2.9㎜ R2.3	高性能グラスウール16K	GWHG16-38	高性能16	89	0.038	2.3		
00113676				ACW16 89X425X2350 9ｲｲ2.9㎜ R2.3	高性能グラスウール16K							
00113682				ACW16 89X375X2740 8ｲｲ3.0㎜ R2.3	高性能グラスウール16K							
00113683				ACW16 89X425X2740 8ｲｲ3.0㎜ R2.3	高性能グラスウール16K							
00110020				ACW16 105X395X2740 8ｲｲ3.0㎜ R2.8	高性能グラスウール16K			105		2.8		
00110019				ACW16 105X430X2740 8ｲｲ3.0㎜ R2.8	高性能グラスウール16K							
00114170				ACW16 120X380X2880 6ｲｲ2.3㎜ R3.2	高性能グラスウール16K						120	3.2
00114171				ACW16 120X425X2880 6ｲｲ2.3㎜ R3.2	高性能グラスウール16K							
00114765				ACW16 140X375X2350 5ｲｲ1.5㎜ R3.7	高性能グラスウール16K			140		3.7		
00114513				ACW16 140X425X2350 5ｲｲ1.5㎜ R3.7	高性能グラスウール16K							
00114335				ACW16 105X810X11000 1ｲｲ3㎜ R2.8 S	高性能グラスウール16K						105	2.8
00114793				ACW16 50X910X22000 1ｲｲ6.0㎜ R1.3	高性能グラスウール16K							
00114794				ACW16 105X910X11M 3.0㎜ R2.8	高性能グラスウール16K			50		1.3		
00114172				ACW24 105X395X2880 4ｲｲ1.5㎜ R2.9	高性能グラスウール24K							
00114173				ACW24 105X430X2880 4ｲｲ1.5㎜ R2.9	高性能グラスウール24K	105	2.8					
00112013				ACW24 120X390X2770 4ｲｲ1.5㎜ R3.3	高性能グラスウール24K							
00112014				ACW24 120X430X2770 4ｲｲ1.5㎜ R3.3	高性能グラスウール24K			105	2.8			

アクリア+(プラス)【AC+】北海道限定品										
品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法 厚さ(mm)	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品							
00115033				AC+16 105X390X2740 7ｲｲ 2.6㎜ R2.8	高性能グラスウール16K	GWHG16-37	高性能16	105	0.037	2.8
00115032				AC+16 105X425X2740 7ｲｲ 2.6㎜ R2.8	高性能グラスウール16K					

アクリアUボードビンレス【ACUPL】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00113701				ACUPL24 105X805X805 1.5 ^φ R2.9	高性能グラスウール24K	GWHG24-36	高性能24	105	0.036	2.9
00112651				ACUPL24 105X805X1820 4 ^φ 2 ^φ R2.9	高性能グラスウール24K			105	0.036	2.9
00110310				ACUPL24 120X790X1820 3 ^φ 1.5 ^φ R3.3	高性能グラスウール24K			120	0.036	3.3

アクリアUボードビンレスS【ACUPLS】

00115046		00615046		ACUPLS20 90X805X805 8 ^φ BP 2.0 ^φ R2.5	高性能グラスウール20K	GWHG20-36	高性能20	90	0.036	2.5
00115062	00500712	00615062		ACUPLS20 90X820X820 8 ^φ BP 2.0 ^φ R2.5	高性能グラスウール20K					
00115145				ACUPLS20 90X820X888 8 ^φ BP 2.0 ^φ R2.5	高性能グラスウール20K					
00115142	00514644	00615142		ACUPLS20 90X820X1820 4 ^φ BP 2.0 ^φ R2.5	高性能グラスウール20K					
00115045				ACUPLS20 90X910X2000 4 ^φ BP 2.4 ^φ R2.5	高性能グラスウール20K					

アクリアUボードNT【ACUNT】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ	熱抵抗値
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)	W/(m・K)	(m ² ・K/W)
00111762				ACUNT24 42X263X1820 18 ^φ 3.0 ^φ R1.2	高性能グラスウール24K	GWHG24-36	高性能24	42	0.036	1.2
00111763				ACUNT24 42X415X1820 12 ^φ 3.0 ^φ R1.2	高性能グラスウール24K			80		
00111764				ACUNT24 80X263X910 18 ^φ 1.5 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					
00111766				ACUNT24 80X415X910 14 ^φ 1.75 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					

アクリアUボードビンレスα【ACUPLアルファ】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00115168				ACUPL7 ^φ 36 105X805X805 6 ^φ BP1.5 ^φ R3.3	高性能グラスウール36K	GWHG36-32	高性能36	105	0.032	3.3

アクリアUボードNTα【ACUNTアルファ】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00114955				ACUNT7φ720 120X805X805 6φ1.5φ R3.4	高性能グラスウール20K	GWHG20-35	高性能20	120	0.035	3.4
00114956				ACUNT7φ720 120X820X820 6φ1.5φ R3.4	高性能グラスウール20K					

リフォーム用アクリアUボードビンレス【ACUPL】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00113876				ACUPL24 80X820X450 REFORM 14 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K	GWHG24-36	高性能24	80	0.036	2.2
00113658				ACUPL24 80X870X450 REFORM 14 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					
00113392				ACUPL24 80X910X450 REFORM 14 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					
00113918				ACUPL24 80X940X450 REFORM 14 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					
00112149				ACUPL24 80X420X910RE 16 ^φ 2 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					
00113498				ACUPL24 80X450X910 REFORM 14 ^φ R2.2	高性能グラスウール24K					

アクリアジ奥斯【ACHW】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00114025				ACHW32 45X410X1820 GWOS 10 ^φ R1.3	高性能グラスウール32K	GWHG32-35	高性能32	45	0.035	1.3

アクリアブローS【ABS】

品番						JISによる表記 (JIS A 9523)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00114976				7 ^φ 177 ^φ 0-S	吹込み用グラスウール	天井 LFGW1352	13		0.052	
					吹込み用グラスウール	屋根・床・壁 LFGW3238	32		0.038	

マットエース【MA10】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00004916	00505065			MA10 100X430X2740 14 ^φ 5 ^φ R2.0	グラスウール10K	GW10-50	10	100	0.050	2.0
00007538	00502130			MA10 100X470X2740 12 ^φ 5 ^φ R2.0	グラスウール10K				0.050	

マットエース【MAHG16】

00113875				MAHG16 50X430X2740 15 ^φ 5.6 ^φ R1.3	高性能グラスウール16K	GWHG16-38	高性能16	50	0.038	1.3
00114302				MAHG16 100X395X2740 8 ^φ 3 ^φ R2.6	高性能グラスウール16K			100	0.038	2.6
00114221	00509990		00814221	MAHG16 100X430X2740 8 ^φ 3 ^φ R2.6	高性能グラスウール16K				0.038	

マットエース【MAHG24】

00115300	00515300		00815300	MAHG24 50X430X1370 22 ^φ 4.0 ^φ R1.4	高性能グラスウール24K	GWHG24-36	高性能24	50	0.036	1.4
00115301	00515301		00815301	MAHG24 100X430X1370 11 ^φ 2.0 ^φ R2.9	高性能グラスウール24K			100	0.036	2.9

アクリアGPACマット【AGPM24】

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	中部	海外生産品					厚さ(mm)		
00111562	00511562			AGPM24 50X430X1370 20 ^φ R1.5	高性能グラスウール24K	GWHG24-34	高性能24	50	0.034	1.5
00111563				AGPM24 100X430X1370 10 ^φ R2.9	高性能グラスウール24K			100	0.034	2.9

GPACマット【GPM24】販売終了予定

品番						JISによる表記 (JIS A 9521)	密度 (kg/m ³)	寸法	熱伝導率λ W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)
湘南	九州	海外(自己適合)	海外(JIS品)					厚さ(mm)		
00105266	00505291	00801160	00805266	GPM24 50X430X1370 22 ^φ FP	グラスウール24K	GW24-38	24	50	0.038	1.3
00103362	00502503	00801161	00803362	GPM24 100X430X1370 11 ^φ	グラスウール24K			100	0.038	2.6